

GESLOTEN VERHARDINGEN

Fietspad van ECOFALT

0. Meerlaagse Ecofaltverharding tbv Fietspad

Ondergrond: Steenmengselverharding (min 150 mm)

Meerlaags uitgevoerd:

-Onderlaag, dikte 60 mm: conform ecofaltprincipe

-Deklaag, dikte 30 mm: conform ecofaltprincipe

1. ECOFALT BASE

Leverancier: Ecofalt (www.ecofalt.nl)

Mengseltype: Ecofalt base 0-16 (90%puin)

Eigenschappen: mineraalaggregaat bestaat voor minimaal 90% uit recycling grannulaten baksteen/beton

Geproduceerd op omgevingstemperatuur met ecofaltbitumen volgens productblad

Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen Ecofalt (ecofalt base en ecofalt bind) een kleeflaag aanbrengen.

Kleefstof: bitumenemulsie

-type: katonisch;

-soort 0;

-hoeveelheid 0.25 kg/m²

2. ECOFALT SURF

Leverancier: Ecofalt (www.ecofalt.nl)

Mengseltype: Ecofalt surf 11

Geproduceerd op omgevingstemperatuur met ecofaltbitumen volgens productblad.

Tussen het aanbrengen van de verschillende lagen Ecofalt (ecofalt base en ecofalt surf) een kleeflaag aanbrengen.

Kleefstof: bitumenemulsie

-type: katonisch;

-soort 0;

-hoeveelheid 0.15 kg/m²