

## Overlagen met een profileerdeklaag van ECOFALT

0. Enkele Ecofaltverharding als profileerdeklaag

Ondergrond: bestaande (versleten) asfaltverharding

Enkelvoudig uitgevoerd:

-Profileerdeklaag, dikte min 25 mm: conform ecofaltprincipe

1. ECOFALT SURF

Leverancier: Ecofalt ([www.ecofalt.nl](http://www.ecofalt.nl))

Mengseltype: Ecofalt surf 11

Geproduceerd op omgevingstemperatuur met ecofaltbitumen volgens productblad.

Minimale dikte 25 mm, maximaal 60 mm

Voordat de ecofalt surf profileerlaag aangebracht wordt, eerst op bestaande verharding een kleeflaag aanbrengen. (hoeveelheid bepalen ih werk)

Kleefstof: bitumenemulsie

-type: katonisch;

-soort 0;

-hoeveelheid 0.25 kg/m<sup>2</sup>